

# GRAFIPRINT LAMINATEN

## REFERENTIE LAMx40

UITGAVE 01.09.2020



### BESCHRIJVING

Grafiprint LAMx40 is een polymeer gegoten transparant glanzend PVC laminaat met permanente lijm.

### SAMENSTELLING

#### FILM

40µm polymeer gegoten transparante glanzende PVC film.

#### LIJM

Transparante permanente drukgevoelige solvent-gebaseerde acryllijm.

#### RELEASE LINER

Gesiliconeerd clay-coated papier van 120 g/m<sup>2</sup>

### TOEPASSINGSGEBIED

Grafiprint LAMx40 is, dankzij zijn uitstekend UV-block, uitermate geschikt voor langdurig buitengebruik onder de meest extreme omstandigheden.

### → BINNEN-/BUITENGEBRUIK

### PRODUCTVOORDELEN

- Goede indoor en outdoor bescherming
- Draagt enorm bij aan de UV-bestendigheid van uw prints
- Bijzonder dun – sterk vervormbaar

### COMPATIBELE PRINT MEDIA

Grafiprint LAMx40 wordt aanbevolen ter bescherming van alle gegoten Grafiprint print media.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische eigenschappen

#### RELATIEVE VOCHTIGHEID

50 ± 5%

#### TEMPERATUUR

23 ± 2°C

- Dikte vinyl (1)**  
Dikte vinyl + lijm + release liner
- Rek tot breuk (productielengte-richting) (2)**  
Rek tot breuk (dwarsrichting)
- Dimensionele tolerantie (3)**
- Glans (Minimum – meethoek 20°)**
- Kleefkracht na 20 minuten (4)**  
Kleefkracht na 24 uren
- Quickstick (5)**
- Max. levensduur bij buitengebruik (6)**
- Temperatuurbereik bij aanbrenging**  
Temperatuurbereik bij gebruik
- Kleur rugbedrukking**
- Brandbaarheid**  
Indien aangebracht op aluminium, glas, staal = zelfdovend

(1) Gemiddeld

(2) Minimum

(3) Maximum

(4) Gemiddeld

(5) Gemiddeld

(6) Midden-Europese omstandigheden

### TESTMETHODE

### RESULTAAT

Din53370	40µm 190µm
Din53455	> 200% > 200%
Finat 14	< 0,25mm
Din67530	> 50 GU (Gloss Units)
Finat 1	13 N/25mm 16 N/25mm
Finat 9	12 N
-	5-6 jaar (verticaal)
-	+5°C tot +40°C -20°C tot +70°C
-	Grijs

## PRODUCT DATA SHEET

# GRAFIPRINT LAMINATEN

## REFERENTIE LAMx40

UITGAVE 01.09.2020



### OPSLAGINSTRUCTIES

Alle Grafiprint materialen dienen steeds in hun originele verpakking en met de originele beschermingsflenzen te worden opgeslagen (bij voorkeur verticaal).

Om kwaliteitsverlies te vermijden, dient de Grafiprint printfilm bovendien in geschikte omstandigheden te worden opgeslagen, d.w.z. bij een temperatuur tussen 10/20°C en een relatieve vochtigheid van 50%. Onder deze omstandigheden kunnen de Grafiprint materialen twee jaar worden opgeslagen.

### PATENT

De gegoten films worden geproduceerd volgens een gepatenteerde productiemethode.

### BELANGRIJK

De gegevens vermeld in deze product data sheet zijn gebaseerd op tests, die door Grafityp uitgevoerd werden, en die wij betrouwbaar achten. De gegevens stellen steeds een gemiddelde, een minimum of een maximum waarde voor, en dienen ook als dusdanig te worden beschouwd. Zij dienen enkel ter informatie en bieden geen enkele garantie. Het is aan de gebruiker om uit te maken of het product geschikt is voor zijn specifieke toepassing.

De levensduurverwachting bij buitengebruik geldt voor gebruik onder Midden-Europese omstandigheden en bij verticale aanbrenging. Niet verticale toepassingen kunnen de levensduur met 50% verminderen. De levensduurverwachting van onze films is gebaseerd op het professioneel aanbrengen op een droge, vetvrije en geschikte ondergrond. Tropische omstandigheden of het gebruik in de buurt van chemische emissie kan de levensduur ongunstig beïnvloeden.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij tevens naar ons algemeen "Grafiprint Garantiecertificaat" en onze "Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden".

Wijzigingen voorbehouden.

### COMPATIBILITEITSTESTS

Voorafgaandelijke compatibiliteitstests zijn steeds aanbevolen!