



Black Pearl HP 65 zonwerende automotive glasfilm

Productbeschrijving

Madico Black Pearl HP 65 is een niet gemetalliseerde meerlaagse zonwerende automotive glasfilm met een krasvaste topcoating en een weerbestending acryl lijmsysteem. Madico Black Pearl HP 65 is speciaal ontwikkelt voor de voorruit en voorportieren volgens de wetgeving 'regeling voertuigen 2009'.

Type : niet gemetalliseerd, wheaterable
 Kleur : antraciet / zwart
 Garantie : lifetime
 Dikte : 38 µm



Product voordelen:

- voorkomt verblinding
- verhoogt het comfort
- helpt tegen glassplinters tijdens ruitbreuk
- reduceert meer dan 99% van de uv-stralen
- vertraagt het verkleuren van producten

Madico is een handelsmerk van de fabrikant Madico Inc., USA. Aanvullende informatie kan worden opgevraagd bij SPF, tel.: +31 (0) 416 – 54 34 33 of op: www.madico.com / www.solarprotection.nl

Zichtbaar licht

Transmissie (LTA).....66%
 Reflectie.....8%
 Schitterings reductie.....26%

Totale zonne energie

Transmissie.....72%
 Reflectie.....8%
 Absorptie.....20%

Schaduw coëfficiënt.....0.90
 Zonne warmte toetreding (ZTA).....0.78
 U Factor.....1.05
 Ultraviolet licht reductie.....99%
 Totale zonne energie reductie.....22%
 Infrarood reductie*.....22%
 Infrarood energie reductie.....20%

*dichtbij IR bereik van 780-2500nm.

Madico Black Pearl HP 65 is getest volgens de National Fenestration Rating Control (NFRC) op 6mm enkelglas. Garantie en aansprakelijkheid voor dit product is van toepassing door de respectieve garantievoorwaardes en regels, tenzij dwingende wettelijke voorschriften van toepassing zijn.

Specificatie gebruiksverklaring

De gerapporteerde waarden zijn typische eigenschappen en mogen niet als specificatie worden gebruikt. Aangezien de gebruiker op de hoogte is van de specifieke omstandigheden waarin het product zal worden gebruikt, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor beoogd gebruik. Als u verificatie nodig hebt met betrekking tot specifiek gebruik of aanvullende informatie, neem dan contact op met SPF.