

**MADICO**<sup>®</sup>  
The Clear Choice

SOLUTION SERIES



## Amber 81 interior uv werende glasfilm

### Productbeschrijving

Madico Amber 81 is een speciale amberkleurige UV werende glasfilm met een krasvaste topcoating en een weerbestending acryl lijmsysteem. Madico Amber 81 is ontwikkelt om te worden toegepast waar de maximale licht doorlating is gewenst en waarbij de UV straling maximaal wordt gereduceerd in de lage zichtbare licht range tot ca. 500 NM.

Type : specialty  
Kleur : amber / geel



dikte: 25 µm



garantie: 5 jaar



functie: uv werend

### Product voordelen:

- reduceert de lage range zichtbaar licht
- protectie van licht filtratie
- vermindert warmteopbouw
- verlaagt de energiekosten
- reduceert meer dan 99% van de uv-stralen
- vertraagt het verkleuren van producten

Madico is een handelsmerk van de fabrikant Madico Inc., USA. Aanvullende informatie kan worden opgevraagd bij SPF, tel.: +31 (0) 416 – 54 34 33 of op: [www.madico.com](http://www.madico.com) / [www.solarprotection.nl](http://www.solarprotection.nl)

Totale zon energie transmissie. . . . .	68%
Totale zon energie reflectie. . . . .	7%
Totale zon energie absorptie. . . . .	25%
Zichtbare licht transmissie (LTA). . . . .	57%
Zichtbare licht reflectie buiten. . . . .	7%
Zichtbare licht reflectie binnen. . . . .	7%
Schitterings reductie. . . . .	37%
Zonne warmte toetreding (ZTA). . . . .	0.75
Schaduw coëfficiënt . . . . .	0.86
Licht opbrengst. . . . .	0.66
Totale zonne energie reductie. . . . .	25%
Infrarood reductie*. . . . .	18%
U Factor. . . . .	1.05
Emissiviteit. . . . .	0.88
UV Reductie*. . . . .	> 99%

\*dichtbij IR bereik van 780-2500nm.

Madico Amber 81 is getest volgens de National Fenestration Rating Control (NFRC) op 3mm vensterglas. Garantie en aansprakelijkheid voor dit product is van toepassing door de respectieve garantievoorwaardes en regels, tenzij dwingende wettelijke voorschriften van toepassing zijn.

### Specificatie gebruiksverklaring

De gerapporteerde waarden zijn typische eigenschappen en mogen niet als specificatie worden gebruikt. Aangezien de gebruiker op de hoogte is van de specifieke omstandigheden waarin het product zal worden gebruikt, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor beoogd gebruik. Als u verificatie nodig hebt met betrekking tot specifiek gebruik of aanvullende informatie, neem dan contact op met SPF.