

MADICO®
The Clear Choice

ARCHITECTURAL SERIES

Optivision® 25 interior zonwerende glasfilm

Productbeschrijving

Madico Optivision® 25 is een gemetalliseerde meerlaagse zonwerende glasfilm met een krasvaste topcoating en een weerbestending acryl lijmsysteem. Madico Optivision® 25 is speciaal ontwikkelt om minimaal reflectie overdag en in de avond op het glas te creëren, zowel van binnenuit als van buitenaf.

Type : dual reflective gemetalliseerd
Kleur : neutraal donker groen / antraciet



dikte: 38 µm



garantie: 10 jaar



functie: zonwerend

Product voordelen:

- voorkomt verblinding
- verhoogt de privacy
- vermindert warmteopbouw
- verlaagt de energiekosten
- helpt tegen glassplinters tijdens ruitbreuk
- minder reflectie op het glas
- reduceert meer dan 99% van de uv-stralen
- vertraagt het verkleuren van producten

Madico is een handelsmerk van de fabrikant Madico Inc., USA. Aanvullende informatie kan worden opgevraagd bij SPF, tel.: +31 (0) 416 – 54 34 33 of op: www.madico.com / www.solarprotection.nl

Totale zon energie transmissie.	28%
Totale zon energie reflectie.	29%
Totale zon energie absorptie.	44%
Zichtbare licht transmissie (LTA).	27%
Zichtbare licht reflectie buiten.	27%
Zichtbare licht reflectie binnen.	14%
Schitterings reductie.	70%
Zonne warmte toetreding (ZTA).	0.40
Schaduw coëfficiënt.	0.47
Licht opbrengst.	0.59
Totale zonne energie reductie.	60%
Infrarood reductie*.	79%
U Factor.	0.99
Emissiviteit.	0.74
UV Reductie*.	> 99%

Standaard glastype	ZTA zonder film	ZTA met film	LTA zonder film	LTA met film	U-factor met film
3mm helder enkel glas	0.72	0.35	0.74	0.22	1.04
3mm (2x) helder dubbel glas	0.64	0.41	0.67	0.21	0.69
6mm helder enkel glas	0.73	0.37	0.78	0.24	0.96
6mm (2x) helder dubbel glas	0.63	0.43	0.69	0.21	0.58

*dichtbij IR bereik van 780-2500nm.

Madico Optivision® 25 is getest volgens de National Fenestration Rating Control (NFRC) op 3mm vensterglas. Garantie en aansprakelijkheid voor dit product is van toepassing door de respectieve garantievoorwaarden en regels, tenzij dwingende wettelijke voorschriften van toepassing zijn.

Specificatie gebruiksverklaring

De gerapporteerde waarden zijn typische eigenschappen en mogen niet als specificatie worden gebruikt. Aangezien de gebruiker op de hoogte is van de specifieke omstandigheden waarin het product zal worden gebruikt, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor beoogd gebruik. Als u verificatie nodig hebt met betrekking tot specifiek gebruik of aanvullende informatie, neem dan contact op met SPF.