






Optivision® Reflective 15 interior ■ zonwerende glasfilm

Productbeschrijving

Madico Optivision® Reflective 15 is een gemetalliseerde meerlaagse zonwerende glasfilm met een krasvaste topcoating en een weerbestending acryl lijmsysteem. Madico Optivision® Reflective 15 is speciaal ontwikkelt om minimaal reflectie overdag en in de avond op het glas te creëren, zowel van binnenuit als van buitenaf en geeft ook extra privacy.

Type : dual reflectie gemetalliseerd  dikte: 38 µm  garantie: 10 jaar  functie: zonwerend

Product voordelen:

- voorkomt verblinding
- verhoogt de privacy
- vermindert warmteopbouw
- verlaagt de energiekosten
- helpt tegen glassplinters tijdens ruitbreuk
- inkijkwering en confrontatie
- reduceert meer dan 99% van de uv-stralen
- vertraagt het verkleuren van producten

Madico is een handelsmerk van de fabrikant Madico Inc., USA. Aanvullende informatie kan worden opgevraagd bij SPF, tel.: +31 (0) 416 – 54 34 33 of op: www.madico.com / www.solarprotection.nl

Totale zon energie transmissie.	15%
Totale zon energie reflectie.	47%
Totale zon energie absorptie.	39%
Zichtbare licht transmissie (LTA).	14%
Zichtbare licht reflectie buiten.	48%
Zichtbare licht reflectie binnen.	21%
Schitterings reductie.84%
Zonne warmte toetreding (ZTA).025
Schaduw coëfficiënt029
Licht opbrengst.	0.48
Totale zonne energie reductie.75%
Infrarood reductie*.90%
U Factor.096
Emissiviteit.069
UV Reductie*.	> 99%

Standaard glastype	ZTA	ZTA	LTA	LTA	U-factor
	zonder film	met film	zonder film	met film	met film
3mm helder enkel glas	0.72	0.22	0.74	0.12	1.02
3mm (2x) helder dubbel glas	0.64	0.29	0.67	0.11	0.69
6mm helder enkel glas	0.73	0.25	0.78	0.12	0.96
6mm (2x) helder dubbel glas	0.63	0.34	0.69	0.11	0.57

*dichtbij IR bereik van 780-2500nm.

Madico Optivision® Reflective 15 is getest volgens de National Fenestration Rating Control (NFRC) op 3mm vensterglas. Garantie en aansprakelijkheid voor dit product is van toepassing door de respectieve garantievoorwaardes en regels, tenzij dwingende wettelijke voorschriften van toepassing zijn.

Specificatie gebruiksverklaring

De gerapporteerde waarden zijn typische eigenschappen en mogen niet als specificatie worden gebruikt. Aangezien de gebruiker op de hoogte is van de specifieke omstandigheden waarin het product zal worden gebruikt, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor beoogd gebruik. Als u verificatie nodig hebt met betrekking tot specifiek gebruik of aanvullende informatie, neem dan contact op met SPF.