

PRODUCT DATA SHEET

GRAFITACK ZANDSTRAALFILM

REFERENTIE SBP

UITGAVE 01.10.2020

GRAFITYP
makes you stick

BESCHRIJVING

De Graftack zandstraalfilm SBP is een blauwe monomeer gekalanderde PVC zandstraalstencil met een removable lijm.

SAMENSTELLING

FILM

375µm monomeer gekalanderde PVC zandstraalstencil.

LIJM

Removable drukgevoelige solventgebaseerde acryllijm met een hoge weerstand tegen UV-straling, chemische producten en vocht.

RELEASE LINER

Gesiliconeerd wit kraftpapier van 137 g/m².

TOEPASSINGSGEBIED

Met de Graftack SBP zandstraalstencil kunnen makkelijk alle gewenste teksten en logo's uitgesneden worden, waarna ze in steen (bv. voor herdenkingsplaten, grafstenen, enz...), in hout of in glas gezandstraald kunnen worden.

→ BINNENGEBRUIK

PRODUCTVOORDELEN

- Laat zich makkelijk weer verwijderen, zonder lijmresten na te laten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische eigenschappen

RELATIEVE VOCHTIGHEID

-50 ± 5%

TEMPERATUUR

23 ± 2°C

- Dikte film (1)**
Dikte film + lijm + release liner
- Rek tot breuk (productielengte) (2)**
Rek tot breuk (dwars)
- Dimensionele stabiliteit (3)**
- Glansgraad (Minimum – meethoek 60°)**
- Kleefkracht na 20 minuten (4)**
Kleefkracht na 24 uren
- Quickstick (5)**
- Max. levensduur bij buitengebruik (6)**
- Temperatuurbereik bij aanbrenging**
Temperatuurbereik bij gebruik
- Brandbaarheid**
Indien aangebracht op aluminium, glas, staal = zelfdovend

(1) Gemiddeld (2) Minimum (3) Maximum (4) Gemiddeld

TESTMETHODE

RESULTAAT

Din53370	375µm 530µm
Din53455	> 180% > 180%
Finat 14	n.v.t.
Din67530	15 Gloss Units
Finat 1	5 N/25mm 6 N/25mm
Finat 9	10 N
-	n.v.t.
-	+5°C tot +35°C 0°C tot +60°C

(5) Gemiddeld

(6) Midden-Europese omstandigheden

PRODUCT DATA SHEET

GRAFITACK ZANDSTRAALFILM

REFERENTIE SBP

UITGAVE 01.10.2020



OPSLAGINSTRUCTIES

Alle Grafitack materialen dienen steeds in hun originele verpakking en met de originele beschermingsflenzen te worden opgeslagen (bij voorkeur verticaal).

Om kwaliteitsverlies te vermijden, dienen de Grafitack materialen bovendien in geschikte omstandigheden te worden opgeslagen, d.w.z. bij een temperatuur tussen 10/20°C en een relatieve vochtigheid van 50%. Onder deze omstandigheden kunnen de Grafitack materialen tot twee jaar worden opgeslagen.

REINIGEN ONDERGROND

Om een optimaal resultaat te bekomen, raden wij u aan de ondergrond steeds met isopropanol te reinigen en/of een low-tack application tape te gebruiken!

BELANGRIJK

De gegevens vermeld in deze product data sheet zijn gebaseerd op tests, die wij door Grafityp uitgevoerd werden en die wij betrouwbaar achten. De gegevens stellen steeds een gemiddelde, een minimum of een maximum waarde voor, en dienen ook als dusdanig te worden beschouwd. Zij dienen enkel ter informatie en bieden geen enkele garantie. Het is aan de gebruiker om uit te maken of het product geschikt is voor zijn specifieke toepassing.

De levensduurverwachting bij buitengebruik geldt voor gebruik onder Midden-Europese omstandigheden en bij verticale toepassing. Niet verticale toepassingen kunnen de levensduur tot 50% verminderen. De levensduurverwachting van onze films is gebaseerd op het professioneel aanbrengen op een droge, vetvrije ondergrond. Tropische omstandigheden of het gebruik in de buurt van chemische emissie kan de levensduur ongunstig beïnvloeden.

Meer informatie in onze garantiecertificaten.

Wijzigingen voorbehouden.