



## SILVERBLACK WOOD

Getextureerde en aanpasbare zelfklevende vinylbekleding voor muren en meubels in een silverblack wood-afwerking

Garantie  
**10 JAAR**

Plaatsingstemperatuur  
**TUSSEN +15°C EN +25°C**

Opslag tussen +5°C en +35°C  
**3 JAAR**

**LENGTE** ↔ **50 m**

**BREEDTE** ↔ **122 cm**



## KENMERKEN

Primer/Primer +	✓
Kraft paper release liner	✓
Thermovormbaar	✓
Gekalanderd polymeer	✓
Interne installatie	✓
Installatie buiten	✗
UV-bestendig	✓
Permanent zelfklevend	✓
bubble free	
Uitzicht	Mat
Dikte	250 µ
Krasbestendigheid	Middelmatig

## ALGEMEEN

### HECHTINGSKRACHT :

91 minuten na de plaatsing: 1,04 kg/cm  
24 uur na plaatsing: 1,43 kg/cm  
3 dagen na plaatsing: 1,51 kg/cm  
7 dagen na plaatsing: 1,65kg/cm

### HECHTINGSKRACHT BIJ HOGE TEMPERATUREN :

Na de 1e dag: 1,37 kg/cm  
Na 7 dagen: 1,03 kg/cm

### DUURZAAMHEID :

Het product biedt uitstekende weerstand tegen water, vuil, schuren, UV-stralen en slijtage (vergeling, barsten, afschilferen, delaminatie).

### ONDERHOUD :

Eenvoudig en snel te onderhouden dankzij de kwaliteit van het oppervlak en de uitstekende weerstand tegen vuil, schimmel. Elk normaal huishoudelijk reinigingsproduct kan worden gebruikt, behalve schuurmiddelen zoals aceton en white spirit.

*Niet-contractuele afbeeldingen en gegevens. Cover Styl' behoudt zich het recht voor om de samenstelling van haar folies op elk moment te wijzigen.*

*De weergave van kleuren en afwerkingen op een computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen nauwkeurige weergave van de werkelijkheid. Daarom raden wij u aan om online een monster te bestellen of contact met ons op te nemen om samen te bekijken welke afwerking het beste aan uw behoeften voldoet. Door lichte kleurverschillen in de productreeksen raden wij u aan om de benodigde hoeveelheid in één keer aan te kopen om te voorkomen dat er kleine kleurverschillen zichtbaar zijn bij de realisatie van uw*

*Cover Styl'-project.*

## CERTIFICERING

CE	✓
IMO	✓
MED	✓
RAIL	✓
REACH	✓
TCHIBO	✓
TABER TEST	✓
VOC	✓